zinkunie
UW PARTNER VOOR DAK EN GEVEL

Productblad
ZINBASE DUO

ZINBASE DUO APP/SBS

15 X 1 M

Artikelnummer
CA460P60222

Uiterlijk bovenzijde
PP-folie

Coating bovenzijde
APP gemodificeerd bitumen

Type inlage
Polyester/mal

Coating onderzijde
n.v.t.

Toepassingen
Zinbase duo laat zich als onderlaag mechanisch bevestigen op een schroefbare ondergrond (staal/hout). Zinbase duo is geschikt bij losliggende systemen waarbij de dakconstructie (beton/hout) het gewicht van de ballastlaag kan dragen.

Certificaten
KOMO attest: ATT-663/2
KOMO productcertificaat: CTG-663/6, Conformiteits-verklaring volgens BRL 1511 deel 1 en 2.

Verwerking
Conform Vakrichtlijn voor gesloten dakbedekkingssystemen.

Aflevering
Zinbase duo dakrollen worden geleverd op europallet formaat.

Opslag en transport
Zinbase duo moet verticaal opgeslagen worden op een droge en vlakke ondergrond, bij een temperatuur tussen 0 en 40°C. Tijdens de opslag moet direct zonlicht vermeden worden.

Product identificatie
Informatie op de rol:
- Productnaam
- Rol afmetingen
- Keurmerken
- Productiedatum

Product specificaties	Methode	Eenheid	ZINBASE DUO	Tolerantie
Massa per rol		kg	± 28,5	
Lengte	NEN-EN 1848-1	m	≥ 15,0	± 1,0%
Breedte	NEN-EN 1848-1	m	≥ 1,0	
Dikte dient te voldoen aan	NEN-EN 1849-1	mm	2,2	- 0,2 mm + 0,5 mm
Totale massa m^2		kg/m^2	1,9	± 20%
Waterdichtheid	NEN-EN 1928, methode B	kPa	≥ 10	
Max. treksterkte (L/T)	NEN-EN 12311-1	N/50 mm	600 / 500	± 20%
Rek bij maximale belasting dient te voldoen aan (L/T)	NEN-EN 12311-1	%	40 / 40	± 15
Dimensionale stabiliteit	NEN-EN 1107-1	% (L/L)	≤ |0,5|	
Weerstand tegen statische belasting op harde ondergrond (alleen noodlagen)	NEN-EN 12730 methode B	kg	Niet bepaald	
Nageldoorscheursterkte (L/T)	NEN-EN 12310-1	N	180	-0 / +250 N
Lage temperatuur flexibiliteit • Initieel	NEN-EN 1109	°C	≤ -5	
Vloeiweerstand dakbanen • Initieel	NEN-EN 1110	°C	≥ 100	

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan. Productblad is onder voorbehoud van typ- en drukfouten.