zinkunie
UW PARTNER VOOR DAK EN GEVEL

Productblad
ZINFLEX 370K24

ZINFLEX SBS 370K24

Zwart (ast. Flex) 7,5 x 1 M

Artikelnummer
CS370K24TZ

Uiterlijk bovenzijde
Leislag met een overlapfolie

Coating bovenzijde
SBS gemodificeerd bitumen

Type inlage
Polyester-glascombinatie met extra coating

Coating onderzijde
SBS gemodificeerd bitumen

Toepassingen
Zinflex 370K24 kan worden toegepast als SBS-toplaag op vrijwel alle dakconstructies: platte en hellende daken, bij nieuwbouw en renovatie.
Het materiaal laat zich eenvoudig verwerken als brandrol: volledig gekleefd op mechanisch bevestigde en partieel/volledig gekleefde onderlagen.

Certificaten
KOMO attest: ATT-685/2
KOMO productcertificaat: CTG-685/5, Conformiteitsverklaring volgens BRL 1511 deel 1 en 2.

Verwerking
Conform Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen.

Aflevering
Zinflex 370K24 dakrollen worden geleverd op europallet formaat.

Opslag en transport
Zinflex 370K24 moet verticaal opgeslagen worden op een droge en vlakke ondergrond, bij een temperatuur tussen 0 en 40°C. Tijdens de opslag moet direct zonlicht vermeden worden.

Product identificatie
Informatie op de rol:
- Productnaam
- Rol afmetingen
- Keurmerken
- Productiedatum

Product specificaties	Methode	Eenheid	ZINFLEX 370K24	Tolerantie
Massa per rol		kg	± 35,25	
Lengte	NEN-EN 1848-1	m	≥ 7,5	± 1,0%
Breedte	NEN-EN 1848-1	m	≥ 1,0	
Dikte dient te voldoen aan	NEN-EN 1849-1	mm	4,3 [1]	- 0,2 mm + 0,5 mm
Waterdichtheid	NEN-EN 1928, Methode B	kPa	≥ 10	
Max. treksterkte (L/T)	NEN-EN 12311-1	N/50 mm	800 / 650	± 20%
Dimensionale stabiliteit	NEN-EN 1107-1	% (L/L)	≤ |0,3|	
Weerstand tegen worteldoorgroei	NEN-EN 13948	-	Niet bestand	
Weerstand tegen statische belasting • Harde ondergrond • Zachte ondergrond	NEN-EN 12730 Methode B Methode A	 kg kg	 ≥ 20 ≥ 20	
Weerstand tegen stootbelasting • Harde ondergrond • Zachte ondergrond	NEN-EN 12691 Methode A Methode B	 mm mm	 ≥ 900 ≥ 900	
Nageldoorscheursterkte (L/T)	NEN-EN 12310-1	N	150	-0 / + 250
Pelsterkte lasverbinding • Initieel • Na thermische veroudering van 28 dagen bij 80°C	NEN-EN 12316-1 + NEN-EN 1296	N/50 mm N/50 mm	Geen declaratie	
Afschuifsterkte lasverbinding • Initieel • Na thermische veroudering van 28 dagen bij 80°C • Na thermische veroudering van 168 uur in water van 60°C	NEN-EN 12317-1 + NEN-EN 1296 + NEN-EN 1847	N/50 mm N/50 mm N/50 mm	≥ 500 Δ ≤ 50% en ≥ 500 Niet bepaald (geen gelijmde lasverbinding)	
Lage temperatuur flexibiliteit • Initieel • Na thermische veroudering (12 weken bij 70°C)	NEN-EN 1109 +NEN-EN 1296	°C	≤ -20 -10	+0 / -15
Vloeiweerstand dakbanen • Initieel • Na thermische veroudering van 12 weken bij 70°C	NEN-EN 1110 +NEN-EN 1296	°C	≥ 100 90	-0 / +30
Kleefkracht korrels	NEN-EN 12039	%	voldoet	

[1] Gemeten op mineraal

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan. Productblad is onder voorbehoud van typ- en drukfouten.