zinkunie
UW PARTNER VOOR DAK EN GEVEL

Productblad
ZINTHERM 370K23

ZINTHERM THERMBAAN SBS 370K23 — Gemineraliseerd Zwart 5 X 1 M

Artikelnummer
CT370K23TZ

Uiterlijk bovenzijde
Leislag met een overlapfolie

e achter 'uiterlijke' weggehaald.

Coating bovenzijde
SBS gemodificeerd bitumen

Type inlage
Polyester/glasvliescombinatie

Coating onderzijde
SBS gemodificeerd bitumen met extra partieel aangebrachte thermisch activeerbare Thermstrepen

Toepassingen
ZINTHERM 370K23 is een komo gecertificeerde rol, welke wordt toegepast bij onderhoud als partieel gekleefd eenlaagse dakbedekking over een bestaand bitumineus dakbedekkings-systeem. Toepassing levert een duurzaam resultaat op, waarbij blaasvorming wordt voorkomen. De rol laat zich zeer snel en gemakkelijk verwerken door de Thermstrepen te activeren met een brander.

Certificaten
KOMO attest: ATT-685/2
KOMO productcertificaat: CTG-685/5, Conformiteitsverklaring volgens BRL1511 deel 1 en deel 2.

Verwerking
Conform Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen.

Aflevering
Zingum 370K23 dakrollen worden geleverd op europallet formaat.

Opslag en transport
Zingum 370K23 moet verticaal opgeslagen worden op een droge en vlakke ondergrond, bij een temperatuur tussen 0 en 40°C. Tijdens de opslag moet direct zonlicht vermeden worden.

Product identificatie
Informatie op de rol:
- Productnaam
- Rol afmetingen
- Keurmerken
- Productiedatum

Product specificaties	Methode	Eenheid	ZINTHERM 370K23	Tolerantie
Massa per rol		kg	± 26,0	
Lengte	NEN-EN 1848-1	m	≥ 5,0	± 1,0%
Breedte	NEN-EN 1848-1	m	≥ 1,0	
Dikte dient te voldoen aan	NEN-EN 1849-1	mm	4,3 (1)	- 0,2 mm + 0,5 mm
Waterdichtheid	NEN-EN 1928, Methode B	kPa	≥ 10	
Max. treksterkte (L/T)	NEN-EN 12311-1	N/50 mm	800 / 650	± 20%
Dimensionale stabiliteit	NEN-EN 1107-1	% (L/L)	≤|0,3|	
Weerstand tegen worteldoorgroei	NEN-EN 13948	-	Niet bestand	
Weerstand tegen statische belasting • Harde ondergrond • Zachte ondergrond	NEN-EN 12730 Methode B Methode A	 kg kg	 ≥ 20 ≥ 20	
Weerstand tegen stootbelasting • Harde ondergrond • Zachte ondergrond	NEN-EN 12691 Methode A Methode B	 mm mm	 ≥900 ≥900	
Nageldoorscheursterkte (L/T)	NEN-EN 12310-1	N	150	-0 / +250
Pelsterkte lasverbinding • Initieel • Na thermische veroudering van 28 dagen bij 80°C	NEN-EN 12316-1 +NEN-EN 1296	N/50 mm N/50 mm	geen declaratie	
Afschuifsterkte lasverbinding • Initieel • Na thermische veroudering van 28 dagen bij 80°C • Na thermische veroudering van 168 uur in water van 60°C	NEN-EN 12317-1 + NEN-EN 1296 + NEN-EN 1847	N/50 mm N/50 mm N/50 mm	≥ 500 Δ ≤ 50% en ≥ 500 Niet bepaald (geen gelijmde lasverbin-ding)	
Lage temperatuur flexibiliteit • Initieel • Na thermische veroudering (12 weken bij 70°C)	NEN-EN 1109 +NEN-EN 1296	°C	≤ -20 -10	+0 / -15
Vloeiweerstand dakbanen • Initieel • Na thermische veroudering van 12 weken bij 70°C	NEN-EN 1110 +NEN-EN 1296	°C	≥ 100 90	-0 / +30
Kleefkracht korrels	NEN-EN 12039	%	voldoet	

1) Leislag

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan. Productblad is onder voorbehoud van typ- en drukfouten.

zinkunie®
UW PARTNER VOOR DAK EN GEVEL

PRODUCTBLAD **ZINTHERM 370K23**

ZINTHERM THERMBAAN SBS 370K23 Gemineraliseerd Zwart 5 X 1 M

e achter 'uiterlijke' weggehaald.

Artikelnummer
CT370K23TZ

Uiterlijk bovenzijde
Leislag met een overlapfolie

Coating bovenzijde
SBS gemodificeerd bitumen

Type inlage
Polyester/glasvliescombinatie

Coating onderzijde
SBS gemodificeerd bitumen met extra partieel aangebrachte thermisch activeerbare Thermstrepen

Toepassingen
ZINTHERM 370K23 is een komo gecertificeerde rol, welke wordt toegepast bij onderhoud als partieel gekleefd eenlaagse dakbedekking over een bestaand bitumineus dakbedekkings-systeem. Toepassing levert een duurzaam resultaat op, waarbij blaasvorming wordt voorkomen. De rol laat zich zeer snel en gemakkelijk verwerken door de Thermstrepen te activeren met een brander.

Certificaten
KOMO attest: ATT-685/2
KOMO productcertificaat: CTG-685/5, Conformiteitsverklaring volgens BRL1511 deel 1 en deel 2.

Verwerking
Conform Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen.

Aflevering
Zingum 370K23 dakrollen worden geleverd op europallet formaat.

Opslag en transport
Zingum 370K23 moet verticaal opgeslagen worden op een droge en vlakke ondergrond, bij een temperatuur tussen 0 en 40°C. Tijdens de opslag moet direct zonlicht vermeden worden.

Product identificatie
Informatie op de rol:
- Productnaam
- Rol afmetingen
- Keurmerken
- Productiedatum

Product specificaties	Methode	Eenheid	ZINTHERM 370K23	Tolerantie
Massa per rol		kg	± 26,0	
Lengte	NEN-EN 1848-1	m	≥ 5,0	± 1,0%
Breedte	NEN-EN 1848-1	m	≥ 1,0	
Dikte dient te voldoen aan	NEN-EN 1849-1	mm	4,3 (1)	- 0,2 mm + 0,5 mm
Waterdichtheid	NEN-EN 1928, Methode B	kPa	≥ 10	
Max. treksterkte (L/T)	NEN-EN 12311-1	N/50 mm	800 / 650	± 20%
Dimensionale stabiliteit	NEN-EN 1107-1	% (L/L)	≤|0,3|	
Weerstand tegen worteldoorgroei	NEN-EN 13948	-	Niet bestand	
Weerstand tegen statische belasting • Harde ondergrond • Zachte ondergrond	NEN-EN 12730 Methode B Methode A	 kg kg	 ≥ 20 ≥ 20	
Weerstand tegen stootbelasting • Harde ondergrond • Zachte ondergrond	NEN-EN 12691 Methode A Methode B	 mm mm	 ≥900 ≥900	
Nageldoorscheursterkte (L/T)	NEN-EN 12310-1	N	150	-0 / +250
Pelsterkte lasverbinding • Initieel • Na thermische veroudering van 28 dagen bij 80°C	 NEN-EN 12316-1 +NEN-EN 1296	 N/50 mm N/50 mm	 geen declaratie	
Afschuifsterkte lasverbinding • Initieel • Na thermische veroudering van 28 dagen bij 80°C • Na thermische veroudering van 168 uur in water van 60°C	 NEN-EN 12317-1 + NEN-EN 1296 + NEN-EN 1847	 N/50 mm N/50 mm N/50 mm	 ≥ 500 Δ ≤ 50% en ≥ 500 Niet bepaald (geen gelijmde lasverbin-ding)	
Lage temperatuur flexibiliteit • Initieel • Na thermische veroudering (12 weken bij 70°C)	 NEN-EN 1109 +NEN-EN 1296	 °C	 ≤ -20 -10	 +0 / -15
Vloeiweerstand dakbanen • Initieel • Na thermische veroudering van 12 weken bij 70°C	 NEN-EN 1110 +NEN-EN 1296	 °C	 ≥ 100 90	 -0 / +30
Kleefkracht korrels	NEN-EN 12039	%	voldoet	

1) Leislag

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan. Productblad is onder voorbehoud van typ- en drukfouten.

ZINKUNIE B.V. • VAN SALMSTRAAT 46 • 5281 RS BOXTEL • T: (0411) 688 339 • F: (0411) 688 343 • E: INFO@ZINKUNIE.NL • WWW.ZINKUNIE.NL
KIJK VOOR EEN VESTIGING BIJ U IN DE BUURT OP WWW.ZINKUNIE.NL/CONTACT

zinkunie®
UW PARTNER VOOR DAK EN GEVEL

PRODUCTBLAD **ZINTHERM 370K23**

e achter 'uiterlijke' weggehaald.

Artikelnummer
CT370K23TZ

Uiterlijk bovenzijde
Leislag met een overlapfolie

Coating bovenzijde
SBS gemodificeerd bitumen

Type inlage
Polyester/glasvliescombinatie

Coating onderzijde
SBS gemodificeerd bitumen met extra partieel aangebrachte thermisch activeerbare Thermstrepen

Toepassingen
ZINTHERM 370K23 is een komo gecertificeerde rol, welke wordt toegepast bij onderhoud als partieel gekleefd eenlaagse dakbedekking over een bestaand bitumineus dakbedekkings-systeem. Toepassing levert een duurzaam resultaat op, waarbij blaasvorming wordt voorkomen. De rol laat zich zeer snel en gemakkelijk verwerken door de Thermstrepen te activeren met een brander.

Certificaten
KOMO attest: ATT-685/2
KOMO productcertificaat: CTG-685/5, Conformiteitsverklaring volgens BRL1511 deel 1 en deel 2.

Verwerking
Conform Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen.

Aflevering
Zingum 370K23 dakrollen worden geleverd op europallet formaat.

Opslag en transport
Zingum 370K23 moet verticaal opgeslagen worden op een droge en vlakke ondergrond, bij een temperatuur tussen 0 en 40°C. Tijdens de opslag moet direct zonlicht vermeden worden.

Product identificatie
Informatie op de rol:
- Productnaam
- Rol afmetingen
- Keurmerken
- Productiedatum

ZINTHERM THERMBAAN SBS 370K23
Gemineraliseerd Zwart 5 X 1 M

Product specificaties	Methode	Eenheid	ZINTHERM 370K23	Tolerantie
Massa per rol		kg	± 26,0	
Lengte	NEN-EN 1848-1	m	≥ 5,0	± 1,0%
Breedte	NEN-EN 1848-1	m	≥ 1,0	
Dikte dient te voldoen aan	NEN-EN 1849-1	mm	4,3 (1)	- 0,2 mm + 0,5 mm
Waterdichtheid	NEN-EN 1928, Methode B	kPa	≥ 10	
Max. treksterkte (L/T)	NEN-EN 12311-1	N/50 mm	800 / 650	± 20%
Dimensionale stabiliteit	NEN-EN 1107-1	% (L/L)	≤|0,3|	
Weerstand tegen worteldoorgroei	NEN-EN 13948	-	Niet bestand	
Weerstand tegen statische belasting • Harde ondergrond • Zachte ondergrond	NEN-EN 12730 Methode B Methode A	 kg kg	 ≥ 20 ≥ 20	
Weerstand tegen stootbelasting • Harde ondergrond • Zachte ondergrond	NEN-EN 12691 Methode A Methode B	 mm mm	 ≥900 ≥900	
Nageldoorscheursterkte (L/T)	NEN-EN 12310-1	N	150	-0 / +250
Pelsterkte lasverbinding • Initieel • Na thermische veroudering van 28 dagen bij 80°C	 NEN-EN 12316-1 +NEN-EN 1296	 N/50 mm N/50 mm	 geen declaratie	
Afschuifsterkte lasverbinding • Initieel • Na thermische veroudering van 28 dagen bij 80°C • Na thermische veroudering van 168 uur in water van 60°C	 NEN-EN 12317-1 + NEN-EN 1296 + NEN-EN 1847	 N/50 mm N/50 mm N/50 mm	 ≥ 500 Δ ≤ 50% en ≥ 500 Niet bepaald (geen gelijmde lasverbin-ding)	
Lage temperatuur flexibiliteit • Initieel • Na thermische veroudering (12 weken bij 70°C)	 NEN-EN 1109 +NEN-EN 1296	 °C	 ≤ -20 -10	 +0 / -15
Vloeiweerstand dakbanen • Initieel • Na thermische veroudering van 12 weken bij 70°C	 NEN-EN 1110 +NEN-EN 1296	 °C	 ≥ 100 90	 -0 / +30
Kleefkracht korrels	NEN-EN 12039	%	voldoet	

1) Leislag

ZINKUNIE B.V. • VAN SALMSTRAAT 46 • 5281 RS BOXTEL • T: (0411) 688 339 • F: (0411) 688 343 • E: INFO@ZINKUNIE.NL • WWW.ZINKUNIE.NL
KIJK VOOR EEN VESTIGING BIJ U IN DE BUURT OP WWW.ZINKUNIE.NL/CONTACT

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan. Productblad is onder voorbehoud van typ- en drukfouten.

zinkunie®
UW PARTNER VOOR DAK EN GEVEL

PRODUCTBLAD **ZINTHERM 370K23**

e achter 'uiterlijke' weggehaald.

Artikelnummer
CT370K23TZ

Uiterlijk bovenzijde
Leislag met een overlapfolie

Coating bovenzijde
SBS gemodificeerd bitumen

Type inlage
Polyester/glasvliescombinatie

Coating onderzijde
SBS gemodificeerd bitumen met extra partieel aangebrachte thermisch activeerbare Thermstrepen

Toepassingen
ZINTHERM 370K23 is een komo gecertificeerde rol, welke wordt toegepast bij onderhoud als partieel gekleefd eenlaagse dakbedekking over een bestaand bitumineus dakbedekkings-systeem. Toepassing levert een duurzaam resultaat op, waarbij blaasvorming wordt voorkomen. De rol laat zich zeer snel en gemakkelijk verwerken door de Thermstrepen te activeren met een brander.

Certificaten
KOMO attest: ATT-685/2
KOMO productcertificaat: CTG-685/5, Conformiteitsverklaring volgens BRL1511 deel 1 en deel 2.

Verwerking
Conform Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen.

Aflevering
Zingum 370K23 dakrollen worden geleverd op europallet formaat.

Opslag en transport
Zingum 370K23 moet verticaal opgeslagen worden op een droge en vlakke ondergrond, bij een temperatuur tussen 0 en 40°C. Tijdens de opslag moet direct zonlicht vermeden worden.

Product identificatie
Informatie op de rol:
- Productnaam
- Rol afmetingen
- Keurmerken
- Productiedatum

ZINTHERM THERMBAAN SBS 370K23
Gemineraliseerd Zwart 5 X 1 M

Product specificaties	Methode	Eenheid	ZINTHERM 370K23	Tolerantie
Massa per rol		kg	± 26,0	
Lengte	NEN-EN 1848-1	m	≥ 5,0	± 1,0%
Breedte	NEN-EN 1848-1	m	≥ 1,0	
Dikte dient te voldoen aan	NEN-EN 1849-1	mm	4,3 (1)	- 0,2 mm + 0,5 mm
Waterdichtheid	NEN-EN 1928, Methode B	kPa	≥ 10	
Max. treksterkte (L/T)	NEN-EN 12311-1	N/50 mm	800 / 650	± 20%
Dimensionale stabiliteit	NEN-EN 1107-1	% (L/L)	≤|0,3|	
Weerstand tegen worteldoorgroei	NEN-EN 13948	-	Niet bestand	
Weerstand tegen statische belasting • Harde ondergrond • Zachte ondergrond	NEN-EN 12730 Methode B Methode A	 kg kg	 ≥ 20 ≥ 20	
Weerstand tegen stootbelasting • Harde ondergrond • Zachte ondergrond	NEN-EN 12691 Methode A Methode B	 mm mm	 ≥900 ≥900	
Nageldoorscheursterkte (L/T)	NEN-EN 12310-1	N	150	-0 / +250
Pelsterkte lasverbinding • Initieel • Na thermische veroudering van 28 dagen bij 80°C	NEN-EN 12316-1 +NEN-EN 1296	N/50 mm N/50 mm	geen declaratie	
Afschuifsterkte lasverbinding • Initieel • Na thermische veroudering van 28 dagen bij 80°C • Na thermische veroudering van 168 uur in water van 60°C	NEN-EN 12317-1 + NEN-EN 1296 + NEN-EN 1847	N/50 mm N/50 mm N/50 mm	≥ 500 Δ ≤ 50% en ≥ 500 Niet bepaald (geen gelijmde lasverbin-ding)	
Lage temperatuur flexibiliteit • Initieel • Na thermische veroudering (12 weken bij 70°C)	NEN-EN 1109 +NEN-EN 1296	°C	≤ -20 -10	+0 / -15
Vloeiweerstand dakbanen • Initieel • Na thermische veroudering van 12 weken bij 70°C	NEN-EN 1110 +NEN-EN 1296	°C	≥ 100 90	-0 / +30
Kleefkracht korrels	NEN-EN 12039	%	voldoet	

1) Leislag

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan. Productblad is onder voorbehoud van typ- en drukfouten.

ZINKUNIE B.V. • VAN SALMSTRAAT 46 • 5281 RS BOXTEL • T: (0411) 688 339 • F: (0411) 688 343 • E: INFO@ZINKUNIE.NL • WWW.ZINKUNIE.NL
KIJK VOOR EEN VESTIGING BIJ U IN DE BUURT OP WWW.ZINKUNIE.NL/CONTACT