*De zelfklevende toplaag voor NEN6050 detailleringen*

NO ROOF TO WASTE

# DERBISIDE SA

- DERBISIDE SA is een zelfklevende toplaag samengesteld uit een mengsel van elastomeerbitumen gecombineerd met een composiet glasvezel / polyester wapening.
- Het membraan werd speciaal ontwikkeld om een gemakkelijke "No flame" installatie van de opstand mogelijk te maken.
- DERBISIDE SA is aan de bovenzijde afgewerkt met donkergrijze leislag. Aan de onderzijde is het het membraan zelfklevend dankzij een SBS-bitumen coating die wordt beschermd door een verwijderbare siliconenfilm.

## Technische kenmerken

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Soepelheid bij lage temperatuur | EN 1109 | MLV | -20 | °C |
| Trekweerstand L/D | EN 12311-1 | MDV (+/- 20%) | 850/650 | N/50mm |
| Breukrek bij maximale treksterkte L/D | EN 12311-1 | MDV (+/- 15) | 45/45 | % |
| Nageldoorscheursterkte L/D | EN 12310-1 | MDV (+/- 30%) | 200/200 | N |
| Weerstand tegen stootbelasting (A) | EN 12691 (A) | MLV | 1250 | mm |
| Classificatie brandreactie | EN 13501-5 | Class | E | - |

MLV: Manufacturer Limited Value
MDV: Manufacturer Determined Value

## Specifieke plaatsingsmethoden

- Het aanbrengen van het membraan op de ondergrond, die is voorbereid door het aanbrengen van een primer DERBIPRIMER SELFIX, resulteert in een zeer sterke en permanente hechting tussen drager en waterdichting.
- Raadpleeg de technische dienst bij verwerking onder de 10 graden C.
- De overlappingen dienen steeds apart afgewerkt en afgedicht te worden met warme lucht.

## Productinformatie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dikte | EN 1849-1 | MDV (+/- 5%) | 3,9 | mm |
| Lengte | EN 1848-1 | MDV (+/- 1%) | 5 | m |
| Breedte | EN 1848-1 | MDV (+/- 1%) | 1 | m |
| Oppervlakte | | | 5 | $m^2$ |
| Rolgewicht | | | 25 | kg |
| Aantal rollen /pallet | | | 30 | |

DERBIGUM®

**DERBIGUM NEDERLAND B.V.**
Postbus 3270 - 4800 DG Breda
Veldsteen 52 - 4815 PK Breda
Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11
E-mail: infonl@derbigum.com

## Bewaring

Het transport en de opslag van de rollen dient altijd verticaal op pallets te gebeuren, vochtvrij en beschermd tegen vorst, hitte en UV-straling.
**Maximale opslagtijd : 1 jaar**

Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 06/06/2023 - ID4681

**DERBIGUM NEDERLAND B.V.**
Postbus 3270 - 4800 DG Breda
Veldsteen 52 - 4815 PK Breda
Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11
E-mail: infonl@derbigum.com