Het flexibel wortelwerend waterdichtingsmembraan met leislag

RESIDEK® TOP SLS 4 FR WW

- RESIDEK TOP SLS 4 FR WW beantwoordt aan de vereisten voor groendaken.
- RESIDEK TOP SLS 4 FR WW is een eindlaag, gemaakt uit bitumen die gemodificeerd is met elastomeer copolymeren. De eindlaag is versterkt met een composietwapening van glas/polyester met een gewicht van 180 gr/m2.
- RESIDEK TOP SLS 4 FR WW heeft een afwerkingslaag in donkergrijze leislag. Aan de onderzijde heeft het membraan een polyethyleen wegbrandfolie
- RESIDEK TOP SLS 4 FR WW is ontworpen voor platte en hellende daken en kan gebruikt worden in een één- of meerlaags systeem.



Ecologische eigenschappen

- Het membraan is 100% recyclebaar en bestaat deels uit DERBITUMEN®, bitumen gewonnen uit gerecycled snijafval en oude bitumineuze dakbanen. Deze specifieke formule met polymeren verleent uitzonderlijke, duurzame eigenschappen zowel op technisch als ecologisch vlak.

Technische kenmerken

Vloeiweerstand	EN 1110	MLV	≥ 110	°C
Soepelheid bij lage temperatuur	EN 1109	MLV	≤ - 22	°C
Trekweerstand L/D	EN 12311-1	MDV (± 20 %)	900 x 700	N/50mm
Breukrek bij maximale treksterkte L/D	EN 12311-1	MDV (± 15)	40 x 40	%
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-1	MLV	≤ 0.3	%
Nageldoorscheursterkte L/D	EN 12310-1	MDV (± 25 %)	200 x 200	N/50mm
Weerstand tegen statische belasting (A)	EN 12730 (A)	MLV	≥ 20	kg
Weerstand tegen stootbelasting (B)	EN 12691 (B)	MLV	≥ 1750	mm
Brandclassificatie			Broof (t1)	-

MLV: Manufacturer Limited Value
MDV: Manufacturer Determined Value

Specifieke eigenschappen

Vuurbestendigheid Broof (t1)* volgens CEN/TS 1187 (* afhankelijk van de configuratie van het waterdichtingscomplex).

Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document.
- Download de nieuwste versie van https://derbigum.nl/technische-documenten/

DERBIGUM NEDERLAND B.V.
Postbus 3270 - 4800 DG Breda
Veldsteen 52 - 4815 PK Breda
Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11
E-mail: infonl@derbigum.com

24/08/2026 ID2523

Productinformatie

Dikte	EN 1849-1	MDV (± 5 %)	4	mm
Lengte	EN 1849-1	MLV	7.27	m
Breedte	EN 1848-1	MLV	1.1	m
Oppervlakte		MLV	8	m^2
Rolgewicht		MDV (± 15 %)	48	kg
Aantal rollen /pallet			25	

Bewaring

Het transport en de opslag van de rollen dient steeds verticaal te gebeuren.
De rollen mogen in geen geval rechtstreeks op de grond geplaatst worden.

DERBIGUM NEDERLAND B.V.
Postbus 3270 - 4800 DG Breda
Veldsteen 52 - 4815 PK Breda
Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11
E-mail: infonl@derbigum.com