RESITRIX® CL W

Onze klassieke dakbaan is nu ook wortelwerend

GESCHIKT VOOR ALLE DAKBEDEKKINGSSYSTEMEN



De RESITRIX® CL W is de meest complete dakbaan uit ons assortiment. Deze is inzetbaar in alle wenselijke daksystemen doordat hij wortelwerend is gemaakt. Nu dus ook toepasbaar onder extensieve en intensieve groendaken.

Productspecifieke eigenschappen:

- Worteldoorgroeibestendig volgens EN 13948 (FLL certificaat is in de testfase)
- CE markering volgens EN 13956 en EN 13967
- KOMO attest K75248

Daksystemen:

- Partieel gekleefd met RESITRIX® LMF-02 PU-lijm
- Volledig gekleefd met RESITRIX® LMF-02 PU-lijm
- Volledig gekleefd met warme bitumen
- Losliggend geballast
- Mechanische bevestiging
- Groendak systemen

Voor de specifieke eisen aan de ondergrond en de verwerkingsmethode dienen de RESITRIX® richtlijnen resp. de RESITRIX® verwerkingsinstructies te worden geraadpleegd.

RESITRIX® CL W

Technische specificatie	
Materiaaldikte:	3,1 mm - 5 / + 10 %
Gewicht:	3,5 kg/m² - 5 / + 10 %
Standaardlengte per rol:	10 m - 0 / + 5 %
Breedte:	1000 mm (Toleranties volgens EN 13956)
Bewaartijd:	24 maanden in oorspronkelijke verpakking

Fysische eigenschappen		
Testcriteria	**Minimale eis**	**Nominale waarde**
Treksterkte bij breuk volgens EN 12311-2	lengte: ≥ 250 N/50 mm dwars: ≥ 200 N/50 mm	361 N/50 mm 333 N/50 mm
Rek bij breuk volgens EN 12311-2	lengte: ≥ 300 % dwars: ≥ 300 %	600 % 600 %
Dimensionale stabiliteit na 6 uur bij opslag van 80 °C volgens EN 1107-2	lengte: ≤ 0,5 % dwars: ≤ 0,5 %	+ 0,1 % + 0,2 %
Flexibiliteit bij lage temperatuur -30 °C volgens EN 1109 / EN 495-5	geen scheuren	geen scheuren
Weerstand tegen ozon na 14 dagen opslag in water volgens EN 1844	niveau 0	niveau 0
Overlapverbindingen **• pelweerstand volgens EN 12316-2** **• schuifweerstand volgens EN 12317-2**	 ≥ 80 N/50 mm ≥ 200 N/50 mm	 330 N /50 mm 700 N /50 mm
Waterdampdiffusieweerstand (μ) volgens EN 1931		ca. 58.000
Brandgedrag volgens EN 13501, deel 1	klasse E	klasse E
Brandgedrag volgens NEN 6063	vliegvuur- en stralingswarmtebestendig	vliegvuur- en stralingswarmtebestendig

De informatie en productomschrijvingen in deze publicatie zijn naar eer en geweten opgesteld op basis van onze ervaringen en tests. Uit deze informatie kunnen geen eisen tot schadeloosstelling voortvloeien. Wij behouden ons het recht voor om technisch zinvolle veranderingen aan constructies en programma's door te voeren als die beantwoorden aan de hoge eisen qua kwaliteit en vooruitgang.

CE

CARLISLE® Construction Materials BV

Industrieweg 16
NL-8263 AD Kampen

T +31 (0)38 339 33 33
E info.nl@ccm-europe.com

www.ccm-europe.com

CARLISLE CM EUROPE

11/2024