RESITRIX® SK
PARTIAL BOND

De zelfklevende dakbaan

PARTIEEL ZELFKLEVEND



RESITRIX® SK Partial Bond is een thermisch lasbare EPDM dakbaan (synthetisch rubber) voorzien van een ingevulkaniseerde glasdraadwapening. De onderzijde is voorzien van een partieel zelfklevende cacheerlaag uit hoogpolymeer SBS met verwijderbare PE-folie.

RESITRIX® SK Partial Bond

PRODUCTSPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN:

- Onafhankelijke controle door MPA NRW Dortmund: testprocedure volgens UEAtc richtlijnen P-22 0968 897
- KOMO attest K75248 and K92090
- BUtgb technische goedkeuring met certificatie ATG 1790 (B)
- CE markering volgens EN 13956 en EN 13967
- EPD-CCM-20120288-IBD1-EN

DAKSYSTEMEN:

- Partieel zelfklevend op partieel met FG 35 geprimerde ondergrond
- Partieel zelfklevend zonder voorsmeerlaag (alleen op onbehandelde resp. vers aangebrachte bitumineuze ondergrond)

Voor de specifieke eisen aan de ondergrond en de verwerkingsmethode dienen de RESITRIX® richtlijnen resp. de RESITRIX® verwerkingsinstructies te worden geraadpleegd.

TECHNISCHE SPECIFICATIE			
MATERIAALDIKTE:	2,5 mm –5 % / +10 %	BREEDTE:	1.000 mm
GEWICHT:	2,75 kg/m² –5 % / +10 %	BEWAARTIJD:	24 maanden in oorspronkelijke verpakking
STANDAARDLENGTE PER ROL:	10 m		

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN			
TESTCRITERIA	**MINIMALE EIS**		**NOMINALE WAARDE**
Treksterkte bij breuk volgens EN 12311–2	lengte: dwars:	≥ 250 N/50 mm ≥ 200 N/50 mm	361 N/50 mm 333 N/50 mm
Rek bij breuk volgens EN 12311–2	lengte: dwars:	≥ 300 % ≥ 300 %	600 % 600 %
Dimensionale stabiliteit na 6 uur bij opslag van 80 °C volgens EN 1107–2	lengte: dwars:	≤ 0,5 % ≤ 0,5 %	+ 0,1 % + 0,2 %
Flexibiliteit bij lage temperatuur –30 °C volgens EN 1109 / EN 495–5	geen scheuren		geen scheuren
Weerstand tegen ozon na 14 dagen opslag in water volgens EN 1844	niveau 0		niveau 0
Overlapverbindingen · pelweerstand volgens EN 12316–2 · schuifweerstand volgens EN 12317–2		≥ 80 N/50 mm ≥ 200 N/50 mm	330 N /50 mm 700 N /50 mm
Waterdampdiffusieweerstand (μ) volgens EN 1931			ca. 58.000
Brandgedrag volgens EN 13501, deel 1	klasse E		klasse E
Brandgedrag volgens NEN 6063	vliegvuur- en stralingswarmtebestendig		vliegvuur- en stralingswarmtebestendig