zinkunie®
UW PARTNER VOOR DAK EN GEVEL

Technische datasheet
# FIXUM PRIMER - NON-FERRO PRIMER BLIK 500 ML

**FIXUM PRIMER - NON-FERRO PRIMER - BLIK 500 ML** Datum van uitgave: 10-07-2020

## Omschrijving
FIXUM PRIMER - Non-Ferro primer - Blik 500 ml is een sneldrogende cleaner en primer in één product, speciaal ontwikkelt als hechtingspromotor voor kitten en lijmen op niet poreuze ondergronden.

## Toepassingen
- Als voorbehandelingsmiddel voor diverse metalen ondergronden, zoals aluminium, staal, rvs, zink, koper, lood, chroom, messing.
- Als voorbehandelingsmiddel voor diverse oppervakken voorzien van een poedercoating.
- Als voorbehandelingsmiddel van diverse oppervlakken voorzien van een lak- en / of verfsysteem, test hierbij wel vooraf of de ondergrond evt. wordt aangetast.
- Als voorbehandelingsmiddel voor polyester ondergronden, zoals GRP, ABS en PVC.

## Eigenschappen
- Verbetert de hechting van kitten en lijmen op niet poreuze ondergronden.
- Sneldrogend, maximale droogtijd ca. 5 -10 minuten.
- Gebruiksvriendelijk, makkelijk verwerkbaar.
- Cleaner en Primer in één, slechts één handeling nodig.
- Tijdbesparend, economisch voordeel.
- Efficiënt verbruik.
- Effectieve werking.
- Niet overschilderbaar.

## Standaard assortiment

| Kleur | 6 x 500ml blik |
|---|---|
| Kleurloos | FIPRNF500 |

## Technische productgegevens

| | |
|---|---|
| Basis: | OPLOSMIDDEL |
| Dichtheid: | 0,76 g/ml |
| Droogtijd: | 5 - 10 Min. |
| Vlampunt: | +3°C |
| Licht ontvlambaar: | Ja |
| Verwerkingstemperatuur: | +5 tot +40°C |

## Applicatie condities
- Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen +5°C en +40°C.
- Ondergrond moet droog, schoon, vet- en stofvrij zijn.
- Open het blik voor verwerking, m.b.v. de draaidop en kunststof seal, bovenop het blik.
- Gebruik FIXUM PRIMER - Non-Ferro primer - Blik 500 ml niet direct vanuit de originele verpakking.
- FIXUM PRIMER - Non-Ferro primer - Blik 500 ml uitschenken in ander glas/blik, in een hoeveelheid wat men in 30 min. kan verwerken, sluit hierna het blik FIXUM PRIMER - Non-Ferro primer - Blik 500 ml goed af.
- FIXUM PRIMER - Non-Ferro primer - Blik 500 ml m.b.v. een schone, droge, pluisvrije en niet kleurstof afgevende doek en/of tissue aanbrengen in een niet te dikke laag en/of meerdere lagen, zo wordt het oppervlak tegelijkertijd gereinigd. Vuile doek en/of papier direct vervangen.
- Kit en/of lijm pas aanbrengen na het verstrijken van de droogtijd. (ca. 5 - 10 min.)
- Nadat men FIXUM PRIMER - Non-Ferro primer - Blik 500 ml op de ondergrond heeft aangebracht, adviseren wij voor het beste resultaat, om de kit- en/of lijmapplicatie binnen zes uur uit te voeren.
- Contact vermijden met behandelde oppervlakken, dit kan negatief zijn voor de hechting.

## Beperkingen & aanbevelingen
FIXUM PRIMER - Non-Ferro primer - Blik 500 ml is niet overschilderbaar, behandelde oppervlakken zijn dus niet geschikt om verf op aan te brengen, daarom enkel daar toepassen waar men de lijm en/of kit op aanbrengt, gebruik hiervoor afplaktape. Ook kan voordat men start met de verfbehandeling de vers aangebrachte FIXUM PRIMER - Non-Ferro primer - Blik 500 ml nog verwijderen met FIXUM CLEANING – Profi Cleaner, die ook geschikt is om sterk vervuilde ondergronden grondig te reinigen. Bij het gebruik van zowel FIXUM PRIMER - Non-Ferro primer - Blik 500 ml als FIXUM CLEANING – Profi Cleaner, vooraf testen of deze het te behandelen oppervlak niet aantasten. (PMMA/PC kan stresscracking geven) FIXUM PRIMER - Non-Ferro primer - Blik 500 ml kan soms een mindere hechting veroorzaken van tapes.

## Veiligheid & gezondheid
Voorkom langdurig huidcontact. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze met veel water uitspoelen en een arts raadplegen. FIXUM PRIMER - Non-Ferro primer - Blik 500 ml gesloten en buiten bereik van kinderen op een veilige plek opslaan. Licht verdampend en ontvlambaar.
Verwerken in goed geventileerde omstandigheden. Niet roken of in de nabijheid van open vuur verwerken. Veiligheidsbril, handschoenen en geschikte werkkleding dragen. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

## Garantie & aansprakelijkheid
Connect Products BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan. Productblad is onder voorbehoud van typ- en drukfouten.