zinkunie®
UW PARTNER VOOR DAK EN GEVEL

CE

Productblad
PROFIGUM gezand

PROFIGUM

Quarts gezand 6 X 1 M

Artikelnummer
PG470K14xxxx

Uiterlijk bovenzijde
Zand met een overlapfolie

Coating bovenzijde
APP gemodificeerd bitumen

Type inlage
Polyester-glascombinatie

Coating onderzijde
APP gemodificeerd bitumen

Toepassingen
Profigum APP 470K14 is een hoog kwalitatief KOMO gecertificeerde rol, welke kan worden toegepast als toplaag op vrijwel alle dakconstructies: platte en hellende daken, bij nieuwbouw en renovatie. Het materiaal laat zich eenvoudig verwerken als brandrol.

Certi icaten
KOMO attest: ATT 723
KOMO productcertificaat: CTG 723, Conformiteitsverklaring volgens BRL1511 deel 1 en deel 2.

Verwerking
Conform vakrichtlijnen voor gesloten dakbedekkingsystemen.

Aflevering
Profigum APP 470K14 dakrollen worden geleverd op europallet formaat.

Opslag en transport
Profigum APP 470K14 moet verticaal opgeslagen worden op een droge en vlakke ondergrond, bij een temperatuur tussen 0 en 40°C. Tijdens de opslag moet direct zonlicht vermeden worden.

Product identificatie
Informatie op de rol:
- Productnaam
- Rol afmetingen
- Keurmerken
- Productiedatum

Essentiële kenmerken	Eenheden	Toleranties	Prestaties
Vliegvuurbestendigheid	KLASSE	-	Broof (t1)
Brandklasse	KLASSE	-	E
Waterdichtheid	kPa	>=	60
Treksterkte Lengte/Breedte	N/50 mm	+-20 %	750 / 650
Rek bij breuk Lengte/Breedte	%	+-15 ass	50 / 50
Wortelbestendigheid	-	-	GPB
Statische ponsweerstand	Kg	>=	25
Dynamische ponsweerstand	mm	>=	1000
Nageldoorscheursterkte Lengte/Breedte	N	+-30 %	160 / 180
Afschuifsterkte • Pelsterkte • Verbindingssterkte	 N/50 mm N/50 mm	 +-20 N +-20 %	 60 550
Koude buigzaamheid	°C	<=	-15
Eigenschappen waterdamp	µ	>=	20.000
Duurzaamheid: • Flexibiliteit bij lage temperatuur • Vloeiweerstand na veroudering bij verhoogde temperatuur • UV-bestendigheid • Variabele treksterkte Lengte/Breedte • Variabele rek bij breuk Lengte/Breedte • Waterdichtheid • Eigenschappen waterdamp • Chemische weerstand	 °C °C - N/50 mm N/50 mm kPa µ -	 + 15 °C - 10 °C - + -20 % + -15 ass >= >= -	 <=-5 °C >=120 °C OK 650 / 550 45 / 45 GPB GPB GPB
Res. tegen dynamische waterdruk	kPa	>=	GPB
Waterdichtheid	%	<=	GPB
Hechtkracht	M/mm2	>=	GPB
Capaciteit om scheuren te overbruggen	°C	<=	GPB
Verbindbaarheid	%	>=	GPB
Weerstand tegen hitte	-	<=	GPB
Weerstand tegen verdichting	-	-	GPB
Weerstand tegen schuifkracht	N/mm2	>=	GPB
Gevaarlijke stoffen	Opmerking [1]		

[1] Bij gebrek aan Europese geharmoniseerde testmethodes, moet er bij de verificatie en verklaring inzake vrijgave/inhoud rekening worden gehouden met de geldende nationale bepalingen.

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan. Productblad is onder voorbehoud van typ- en drukfouten.