De wortelwerende dakbaan

NO ROOF TO WASTE

DERBIGUM® SP WW

- DERBIGUM SP WW heeft dezelfde samenstelling als DERBIGUM SP FR.
- Wortelwerende chemicaliën worden toegevoegd aan de samenstelling om het wortelwerend te maken, zodat het veilig is om een groen dak aan te brengen.





Technische kenmerken

Vloeiweerstand	EN 1110	MLV	≥ 150	°C
Soepelheid bij lage temperatuur	EN 1109	MLV	≤ -15	°C
Trekweerstand L/D	EN 12311-1	MDV (±20%)	700 x 650	N/50mm
Breukrek bij maximale treksterkte L/D	EN 12311-1	MDV (±15)	45 x 45	%
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-1	MLV	≤ 0,20	%
Nageldoorscheursterkte L/D	EN 12310-1	MDV (±25%)	200 x 200	N
Weerstand tegen statische belasting (A)	EN 12730(A)	MLV	≥ 20	kg
Weerstand tegen stootbelasting (B)	EN 12691(B)	MLV	≥ 1250	mm
Weerstand tegen wortelgroei	EN 13948	Pass	Conform	-

MLV: Manufacturer Limited Value/ MDV: Manufacturer Determined Value

Specifieke eigenschappen

Wortelweerstand – EN 13948 : Conform

DERBIGUM®

DERBIGUM NEDERLAND B.V.
Postbus 3270 - 4800 DG Breda
Veldsteen 52 - 4815 PK Breda
Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11
E-mail: infonl@derbigum.com

Productinformatie

Dikte	EN 1849-1	MDV (±0,2)	4	mm
Lengte	EN 1849-1	MLV	7,27	m
Breedte	EN 1848-1	MLV	1,10	m
Oppervlakte	MLV		8	m^2
Rolgewicht		MDV (±2,0)	36	kg
Aantal rollen /pallet			25	
Wapening glasvlies		MDV (±15%)	55	g/m^2
Wapening polyester		MDV (±15%)	150	g/m^2

Bewaring

De rollen dienen vochtvrij, verticaal op pallets, vrij van de grond te worden opgeslagen.

Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 05/12/2023 - ID376

DERBIGUM NEDERLAND B.V.
Postbus 3270 - 4800 DG Breda
Veldsteen 52 - 4815 PK Breda
Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11
E-mail: infonl@derbigum.com