Het flexibel waterdichtingsmembraan met leislag

NO ROOF TO WASTE

RESIDEK® TOP SLS 4 FR

RESIDEK TOP SLS is een eindlaag, gemaakt uit gedistilleerd bitumen, gemodificeerd met elastomeer copolymeren. De dakbaan is versterkt met een glas/polyester wapening met een gewicht van180 gr/m^2.

RESIDEK TOP SLS heeft bovenaan een afwerkingslaag in zwarte leislag. Langs de onderzijde heeft het membraan een polyethyleen wegbrandfolie.

RESIDEK TOP SLS is ontworpen voor platte en hellende daken en kan gebruikt worden in een een- of meerlaags systeem.



Ecologische eigenschappen

Deze dakbaan is 100% recycleerbaar.

Technische kenmerken

Vloeiweerstand	EN 1110	MLV	≥ 110	°C
Soepelheid bij lage temperatuur	EN 1109	MLV	≤ - 22	°C
Trekweerstand L/D	EN 12311-1	MDV (± 20%)	900/700	N/50mm
Breukrek bij maximale treksterkte L/D	EN 12311-1	MDV (±15)	40 x 40	%
Dimensionele stabiliteit	MLV	EN 1107-1	≤ 0,3	%
Nageldoorscheursterkte L/D	EN 12310-1	MDV (±25%)	200 x 200	N
Weerstand tegen statische belasting (A)	EN 12730(A)	MLV	≥ 20	kg
Weerstand tegen stootbelasting (B)	EN 12691(B)	MLV	≥ 1750	mm
Brandclassificatie			Broof (t1)	-

MLV: Manufacturer Limited Value / MDV: Manufacturer Determined Value

Specifieke eigenschappen

Vuurweerstand : volgens EN 13501-5, Classificatie Broof (t1) volgens de methode CEN/TS 1187.

De rapporten van de vuurtesten zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Dit product is ook beschikbaar in niet FR-versie.

DERBIGUM NEDERLAND B.V.
Postbus 3270 - 4800 DG Breda
Veldsteen 52 - 4815 PK Breda
Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11
E-mail: infonl@derbigum.com

05/12/2023 - ID921

Productinformatie

Dikte	EN 1849-1	MDV (± 5%)	3 / 4	mm
Lengte	EN 1849-1	MLV	7,27 / 7,27	m
Breedte	EN 1848-1	MLV	1,10 / 1,10	m
Oppervlakte	MLV		8 / 8	m^2
Rolgewicht		MDV (± 4)	38 / 45	kg
Aantal rollen /pallet			25 / 25	

Bewaring

Het transport en de opslag van de rollen dient altijd verticaal op paletten en vrij van de grond te gebeuren.



DERBIGUM NEDERLAND B.V.
Postbus 3270 - 4800 DG Breda
Veldsteen 52 - 4815 PK Breda
Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11
E-mail: infonl@derbigum.com