

Technische fiche

Pourable Sealer S-10 (delen A en B)

Verpakking	Artikelnummer
deel A: 4 x 3,8 l (1 gallon) blikken/karton en	W563587065
deel B: 4 x 0,4 l (1 pint) blikken/karton	

Omschrijving

Elevate™ Pourable Sealer S-10 is een tweecomponenten pasta die gebruikt wordt voor het afdichten van kleine buisdoorvoeren, een groep van buizen, I-profielen enz. in een vooraf gemaakte omkisting of in andere applicaties zoals gespecificeerd in de Elevate richtlijnen. Het wordt ook toegepast om QS Splice Tape naadranden te beschermen tegen het binnendringen van wortels.

Toepassing

The Pourable Sealer S-10 kan gebruikt worden in volgende Elevate systemen: RubberGard™ EPDM, UltraPly™ TPO.

Voorbereiding

De ondergrond waarop Pourable Sealer S-10 wordt aangebracht moet zuiver zijn, droog, vrij van losse delen, vreemde stoffen, olie, vet of en andere verontreinigingen. De oppervlakken waarop Pourable Sealer S-10 zal worden aangebracht, moet voorbereid worden met QuickPrime™ primer. Als het product langere tijd aan lagere temperaturen (< 15°C) werd blootgesteld, dient het voor gebruik op kamertemperatuur te worden gebracht.

Plaatsingsmethode

Nadat de omkisting werd voorbereid volgens de voorgeschreven Elevate-details, voeg deel B bij deel A en meng het geheel grondig met een mixer. Mix tot het geheel een gelijkmatig zwarte kleur heeft. Wanneer het geheel grijze strepen vertoont, moet er verder gemengd worden. Zorg ervoor dat al het materiaal op de bodem en aan de zijkanten van het blik goed omgeroerd wordt. Giet de gemengde Pourable Sealer S-10 voorzichtig in de omkisting. Vul het op dusdanige manier op dat een afwateringshelling ontstaat van de doorvoer weg. Raadpleeg de Elevate richtlijnen voor specifieke informatie betreffende de installatie.

Verbruik

Gebruik een mengeling van deel A en deel B om een volume van 3375 cm³ op te vullen (vb. 1 volume van 15 x 15 x 15 cm of 3 volumes 15 x 15 x 5 cm). De minimale dikte die moet worden aangebracht is 50 mm. Bedekken van QuickSeam Splice Tape naadrand (min. breedte van 50mm en min. dikte van 5mm in het midden): ca. 20-25 lin.m per gallon.

Eigenschappen

Technisch	
• Basis	Polyurethaan
• Kleur	Zwart (gemengd) deel A: lichtgrijs deel B: zwart
• Oplosmiddelen	Geen
• Vaste stoffen	100%
• Viscositeit	deel A: 250.000 – 325.000 cp deel B: dun, zeer vloeibaar
• Soortelijk gewicht	deel A: 1,25 deel B: 1,14
• Vlampunt	deel A: 185 °C deel B: 111 °C
• Mengverhouding	1 blik van deel B bij 1 blik van deel A
• Verwerkingstijd	Max. 30 minuten – gemengd bij 22°C

Opslag

Bewaar in de originele, ongeopende verpakking tussen 15 °C en 25 °C, in een goed geventileerde ruimte. Houd het materiaal uit de buurt van rechtstreeks zonlicht tot aan de verwerking. Niet opslaan in containers van koper, koperlegeringen of galvaniseerde oppervlakken.

Houdbaarheid

12 maanden indien bewaard volgens de bovenvermelde voorwaarden. Houdbaarheid wordt verkort indien blootgesteld aan hogere temperaturen.

Afvalbehandeling

Verwijder inhoud en/of tubes in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale voorschriften.

Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad. Uit de buurt van hitte, open vlammen en ontstekingsbronnen houden gedurende opslag en gebruik. Niet roken tijdens het gebruik. Enkel voor professioneel gebruik. Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate opleiding vereist vóór professioneel gebruik. Enkel gebruiken in goed verluchte ruimtes. Houd het blik gesloten wanneer niet in gebruik. Vermijd inademing van dampen, contact met huid en ogen. Niet verontreinigen met vreemde materialen. Pourable Sealer S-10 is heel moeilijk verwijderbaar. Het gebruik van wegwerphandschoenen worden aanbevolen bij het mengen en aanbrengen van Pourable Sealer S-10. Gebruik geen deelhoeveelheden. Vermijd contact met huid en ogen tijdens het mengen en aanbrengen. Vermijd contact met water of vocht. In een afgesloten blik kan contact met water explosiedruk veroorzaken. Aanbevolen reinigingsproducten zijn minerale spiritus, nafta en kerosine. Lijm mag niet verdund worden.

Opmerking:

Dit document is alleen bedoeld om Elevate-producten en specificaties te benadrukken en is gebaseerd op onze ervaringen en laatste kennis van zaken en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bovenstaande waarden zijn gebaseerd op geteste proefstukken en kunnen variëren binnen de toepasselijke toleranties. Raadpleeg de technische informatie op www.holcimelevate.com voor de nieuwste en volledige product- en detailinformatie. Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") neemt de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteitsmaterialen die voldoen aan de door Holcim gepubliceerde productspecificaties. Aangezien noch Holcim zelf, noch haar vertegenwoordigers architectuur beoefenen, geeft Holcim geen mening over en wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de integriteit van enige constructie waarop haar producten kunnen worden aangebracht. De keuze van het juiste product en de juiste toepassing ervan is de verantwoordelijkheid van de klant en niet van Holcim. Geen Holcim vertegenwoordiger is bevoegd om deze disclaimer te wijzigen.